

<b>POLGRAVEL</b>	Nr dokumentu	ZZCE-BOR-8/16
Polgravel Sp. z o.o. Ul. Leśna 77	Wydanie	1
80-209 Chwaszczyno	Status zmian	1
NIP 5840304911	Data wprowadzenia	29/03/2023
Tytuł dokumentu	Znakowanie znakiem CE	



19

Nazwa i adres producenta	<b>POLGRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. LEŚNA 77, 80-209 CHWASZCZYNO</b>
Miejsce produkcji wyrobu	<b>ZAKŁAD GÓRNICZY BOROWIEC, BOROWIEC 80-209 CHWASZCZYNO</b>
Wyrób/nazwa kruszywa	<b>Żwir 8/16 mm</b>
Zamierzone zastosowanie/ wg zapisu w określonej normie	<b>Kruszywa do betonu</b>
Wyrób jest zgodny z postanowieniami normy	<b>EN 12620:2002+A1:2008 (PN-EN 12620+A1:2010)</b>
System zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	<b>System 4</b>

Badana cecha	Oznaczenie	Ocena zgodna z EN 12620:2002+A1:2008 (PN-EN 12620+A1:2010)
Wymiar kruszywa, (d/D)	Oznaczenie	8/16
Uziarnienie	Kategoria	G <sub>c</sub> 80/20
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich	Tolerancja	G <sub>T</sub> 15
Wskaźnik kształtu kruszywa grubego, (SI)	Kategoria	SI <sub>15</sub>
Gęstość ziarn, ρ (Mg/m <sup>3</sup> )	Wartość deklarowana	ρ <sub>a</sub> = 2,69 (±0,05) ρ <sub>ssd</sub> = 2,64 (±0,05) ρ <sub>rd</sub> = 2,61 (±0,05)
Nasiąkliwość, (WA <sub>24</sub> )	Wartość deklarowana	1,2 (±0,3)
Zawartość pyłów, (f %)	Kategoria	f <sub>1,5</sub>
Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego, (LA)	Kategoria	LA <sub>25</sub>
Chlorki, (%)	Wartość deklarowana	<0,01
Siarka całkowita, (S %)	Wartość graniczna	S <sub>1</sub>
Promieniowanie radioaktywne, (Bq/kg)	Wartość deklarowana	f <sub>1max</sub> <1 f <sub>2max</sub> <200
Mrozoodporność kruszywa grubego, (F %)	Kategoria	F <sub>1</sub>